

**TABLA DE CONSUMO DE PRODUCTOS EMBOLSADOS PARA MUROS DE TABIQUERIA LACASA**

Abr-16

Tipo de muro	Producto embolsado	Muro de Tabiquería							
		Con Placa P-7		Con Placa P-10		Con Placa P-12		Con Placa P-14	
		bolsas / m2	m2 / bolsa	bolsas / m2	m2 / bolsa	bolsas / m2	m2 / bolsa	bolsas / m2	m2 / bolsa
Adosados para empastar	Mortero grueso para asentado	0.36	2.78	0.54	1.85	0.61	1.64	0.69	1.45
	Concreto líquido - muro parcialmente lleno	0.14	7.14	0.27	3.70	0.28	3.57	0.37	2.70
	Concreto líquido - muro totalmente lleno	-	-	0.93	1.08	0.94	1.06	1.30	0.77
	Mortero fino para solaqueo	0.20	5.00	0.25	4.00	0.29	3.50	0.33	3.00
Adosados para tarrajar	Mortero grueso para asentado	0.36	2.78	0.54	1.85	0.61	1.64	0.69	1.45
	Concreto líquido - muro parcialmente lleno	0.14	7.14	0.27	3.70	0.28	3.57	0.37	2.70
	Concreto líquido - muro totalmente lleno	-	-	0.93	1.08	0.94	1.06	1.30	0.77
	Mortero fino para tarrajeo	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
Aislados para empastar (muro parcialmente lleno)	Mortero grueso para asentado	0.36	2.78	0.54	1.85	0.61	1.64	0.69	1.45
	Concreto líquido - Refuerzo vertical @102cm	0.07	14.29	0.14	7.14	0.15	6.67	0.19	5.26
	Concreto líquido - Refuerzo vertical @76.5cm	0.09	11.11	0.17	5.88	0.18	5.56	0.24	4.17
	Mortero fino para solaqueo	0.20	5.00	0.25	4.00	0.29	3.50	0.33	3.00
Aislados para tarrajar (muro parcialmente lleno)	Mortero grueso para asentado	0.36	2.78	0.54	1.85	0.61	1.64	0.69	1.45
	Concreto líquido - Refuerzo vertical @102cm	0.07	14.29	0.14	7.14	0.15	6.67	0.19	5.26
	Concreto líquido - Refuerzo vertical @76.5cm	0.09	11.11	0.17	5.88	0.18	5.56	0.24	4.17
	Mortero fino para tarrajeo	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00

**Notas:**

- 1.- Para obtener la cantidad total de morteros y concreto líquido para muros, se debe considerar el área total del muros  $\rightarrow (A_{\text{muros}} = H_{\text{muro}} \times L_{\text{muros}})$
- 2.- Para el **mortero grueso para asentado** se considera juntas horizontales de 1.5cm y juntas verticales de 1.0cm.
- 3.- En la cantidad de **concreto líquido para muros** ya se considera el espaciamiento de los refuerzos verticales indicado en la tabla.
- 4.- Para el **mortero fino para tarrajeo** se considera un espesor de 1cm por una cara; para tarrajeo por dos caras se debe duplicar la cantidad.
- 5.- Los rendimientos de todos los materiales consideran un 5% de mermas y son totalmente referenciales.
- 6.- En las cantidades de concreto no están considerados los resanes por instalaciones sanitarias y eléctricas.

- a) Las bolsas pesan 40kg
- b) 1m<sup>3</sup> de mezcla=46bolsas
- c) Mortero Grueso para Asentado de Muros Divisorios de  **cemento:cal hidratada:arena gruesa**  en proporción  **1:1:6**
- d) Concreto Líquido para Muros Divisorios de  **cemento: arena gruesa**  en proporción  **1:4½**
- e) Mortero Fino para Solaqueo de Muros de  **cemento:cal hidratada:arena fina**  en proporción  **1:1:6**
- f) Mortero Fino para Tarrajeo de Muros de  **cemento:cal hidratada:arena fina**  en proporción  **1:½:5**