

Vive la experiencia

LACASA

**COMPAÑÍA MINERA LUREN S.A.**

Ventas: Av. Petit Thouars 5056  
Miraflores.Telf.: 242 3637  
Planta: Antigua Panamericana Sur  
Km. 23.5 V.E.S. Telf.: 295 7056

#YoMeSigoQuedandoEnLACASA



lacasa.com.pe

## CONCRETO PARA CONTRAPISO Especificaciones técnicas

### 1. USO:

Contrapiso para vaciado sobre losa aligerada o maciza, para dejar una superficie totalmente nivelada, lisa o frotachada, lista para recibir el piso arquitectónico. El Contrapiso debe tener un espesor no mayor a 5cm.

### 2. FUNDAMENTO:

Formulación de CML LACASA

### 3. TIPO:

Concreto de resistencia a la compresión  $f'c = 170 \text{ kg/cm}^2$

### 4. COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA (en estado suelto)

CEMENTO	ARENA GRUESA
1	4

### 5. NORMAS DE COMPONENTES:

- Cemento: NTP 334.009-2011
- Arena Gruesa: NTP 399.608-2003

### 6. DATOS ADICIONALES:

- Peso aproximado de la bolsa: 40 kg
- Bolsas por  $\text{m}^3$  de mezcla: 46 bolsas por  $\text{m}^3$
- Volumen correspondiente en  $\text{m}^3$ :  $0.0217\text{m}^3$  por bolsa

### 7. OBSERVACIONES:

Almacenar en un lugar seco, fresco, sin contacto con el suelo y tapado con plástico. En zona lluviosa almacenar en un lugar techado.

### 8. NOTAS ADICIONALES:

Para evitar el cajoneo, es muy importante hacer una buena limpieza del polvo y de las rebabas de concreto que comúnmente quedan sobre la losa, así como el humedecimiento del mismo antes del vaciado del contrapiso.