

Vive la experiencia

LACASA

COMPAÑÍA MINERA LUREN S.A.

Ventas: Calle Coronel Inclán N° 235 Of. 311,
Miraflores - Telf.: 711 8702 - 711 8703
Planta: Antigua Panamericana Sur
Km. 23.5 V.E.S. Telf.: 711 8700



www.lacasa.com.pe

CONCRETO PARA CONTRAPISO Y OTROS USOS Especificaciones técnicas

1. USO:

Contrapiso para vaciado sobre losa aligerada o maciza, para dejar una superficie totalmente nivelada, lisa o frotachada, lista para recibir el piso arquitectónico. El Contrapiso debe tener un espesor no mayor a 5cm.

Otros usos como pequeños vaciados como dinteles, placas para alojar tuberías de instalaciones eléctricas/sanitarias, entre otros.

2. FUNDAMENTO: Formulación de CML LACASA

3. TIPO: Concreto de resistencia a la compresión $f'c = 170 \text{ kg/cm}^2$

4. COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA (en estado suelto)

Cemento	Arena Gruesa
1.0	4.0

5. NORMAS DE COMPONENTES:

Cemento	Arena Gruesa
NTP 334.009-2020	NTP 399.607-2013

6. DATOS ADICIONALES:

Datos	Bolsas	Big Bag
Peso aproximado	40 kg / bolsa	1,600 kg por big bag
Bolsas por m ³	46 bolsas por m ³	1.15 big bag por m ³
Volumen en m ³	0.0217m ³ por bolsa	0.868 m ³ por big bag
Slump	5"	
Requerimiento de agua	4.55 lt por bolsa	182 lt por big bag

7. DURACIÓN: Hasta por un máximo de 30 días calendario después del despacho

8. ALMACENAJE: Almacenar en un lugar seco, fresco, sin contacto con el suelo y tapado con plástico. En zona lluviosa almacenar en un lugar techado.

9. RECOMENDACIONES PARA EL VACIADO DEL CONTRAPISO: Para evitar el cajoneo, es muy importante hacer una buena limpieza del polvo y de las rebabas de concreto que comúnmente quedan sobre la losa, así como el humedecimiento del mismo antes del vaciado del contrapiso.